

Alseccofüll DFS

Füllspachtel für den Innenbereich nach DIN EN 13279-1



ANWENDUNGSGEBIETE

Füllspachtel für Montagefugen in Betondeckenelementen.

Einsatz im Innenbereich. (Speziell auch zur Planspachtelung vor Tapezierarbeiten oder Anstricharbeiten)

Schließen von Fugen, Unebenheiten, Lunkern, Mauerschlitzen.

Einsatz auf Beton, Porenbeton, Gipskartonflächen, Kalksandstein-Mauerwerk, mineralischen Untergründen.

Besonders geeignet zum Schließen von Filigrandeckenfugen.

Nicht geeignet für Feuchträume.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Nagel- und bohrfest
- Wasserdampfdurchlässig
- Von 0-30 mm in einem Arbeitsgang auftragbar
- Rissbeständig - auch bei hohen Schichtdicken
- Extrem hohe Füllkraft
- Geringes Schwindmaß
- Schleifbar

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis	Gips
Spezifisches Gewicht	ca. 1,3 g/cm ³ angemischt

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung	Alle Untergründe müssen tragfähig, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein. Untergrund stets vornässen. Neue Grundputze müssen erhärtet und durchgetrocknet (≥ 28 d) sein.
Anmischung	25 kg Material (ein Sack) in ca. 18 l Wasser Anmischung in sauberem Gefäß mit gipsfreiem Wasser.

Verarbeitung	<p>Mit Traufel eintragen und glätten.</p> <p>Bei größeren Vertiefungen (Lunkerspachtelung > 30 mm Tiefe) Verfüllung in zwei Arbeitsgängen ausführen.</p> <p>Bei Filigrandeckenelementen mit Spannweiten > 6 m und Massivdeckenelementen alsecco Fugenbrückenband in die frische Spachtelmasse einlegen.</p> <p>Zum Schutz vor Rissbildung im Stoßbereich von Trockenbauplatten, Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten, ist es empfehlenswert in die Spachtelmasse ein Fugenbrückenband einzuarbeiten.</p> <p>Schwindverformungen von Deckenbetonplatten und damit einhergehende Rissbildungen an den Stößen können von Alseccofüll DFS nicht kompensiert werden.</p>
Verbrauch	<p>ca. 400 - 500 g/m Fuge, je nach Fugengröße</p> <p>Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.</p>
Witterungshinweise	<p>Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von +3 °C nicht unterschritten werden.</p>
Trocknungszeit	<p>ca. 24 - 72 Stunden</p> <p>Abhängig von Baufeuchte, Temperatur und Schichtdicke</p>
Reinigung der Werkzeuge	<p>In frischem Zustand mit Wasser.</p>

LAGERUNG

Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt, kühl, haltbar in original verschlossener Verpackung mindestens 6 Monate.

LIEFERFORM

Farbe	Naturweiß
Verpackungseinheit	Papiersack 25 kg netto

SONSTIGE HINWEISE

Sicherheitshinweise	Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.
Transport	Kein Gefahrgut

alsecco GmbH
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330
Internet: www.alsecco.de

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflußbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.

