

# Kellerdeckendämmplatte Quattro

Polystyrol-Dämmplatte im Innenbereich



## ANWENDUNGSGEBIETE

Deckendämmplatte für geklebt und geklebt und gedübelte Systeme zur unterseitigen Dämmung von Decken im Innenbereich.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DI
- EPS-Dämmplatte nach DIN EN 13163 - L3-W3-T2-S5-P10-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3
- Formstabil
- HBCD-frei, FCKW- und HFCKW-frei
- Kantenausführung Stufenfalz und Sichtseite mit Fase (7 x 7 mm)

## TECHNISCHE DATEN

Brandverhalten	E nach DIN EN 13501-1
Wärmeleitfähigkeit $\lambda$	Bemessungswert nach DIN 4108-4: 0,035 W/(mK) Nennwert $\lambda_D$ : 0,034 W/(mK)
Abmaße	980 mm x 480 mm
Dicken	40 - 120 mm
Zubehör	Deckendämmschraube DDS-Z Decken-Dämmstoff-Teller DDT
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$	20/70 nach DIN EN 13163
Rohdichte	ca. 22 kg/m <sup>3</sup>

**VERARBEITUNGSHINWEISE**

Untergrundvorbehandlung	Untergründe entsprechend den Verarbeitungsvorschriften der Kleber vorbehandeln.
Verarbeitung	<p>Kleberauftrag erfolgt in Punkt-Wulst-Methode. Flächenanteil der Verklebung mindestens 40%. Bei sehr ebenen Untergründen ist ein Klebeauftrag in Zahnbett-Methode möglich.</p> <p>Verklebung der Dämmplatten im Deckenbereich nur mit schnell abbindenden Klebertypen, wie Armatop MP bzw. Dämmkleber MK.</p> <p>Dämmplatten dicht stoßen.</p> <p>Stoß- und Lagerfugen der Platten kleberfrei belassen.</p> <p>Ein nachfolgender Farbauftrag ist möglich.</p>

**LAGERUNG**

Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt.

**LIEFERFORM**

Farbe	Weiß
Verpackungseinheit	Siehe aktuelles Lieferprogramm

**SONSTIGE HINWEISE**

Transport	Kein Gefahrgut
Abfallschlüssel	17 06 04 (Deponien der Klasse II, Hausmüll- und Bauschuttdeponien)

**alsecco GmbH**  
Kupferstraße 50  
D-36208 Wildeck  
Telefon 03 69 22 / 88-0  
Telefax 03 69 22 / 88-330  
Internet: [www.alsecco.de](http://www.alsecco.de)

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflüßbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.

