

Traufelputz innen

Kunstharzdekorputz mit Kratzputzstruktur für Innenbereiche



ANWENDUNGSGEBIETE

Dekorputz auf Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Rissbeständig
- Wasserdampfdurchlässig
- Unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Korngrößen
- Lösemittel- und weichmacherfrei (LEF)

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Bindemittelbasis | Acrylharzdispersion |
| Spezifisches Gewicht | ca. 2,0 g/cm ³ |

VERARBEITUNGSHINWEISE

| | |
|-------------------------|---|
| Untergrundvorbehandlung | <p>Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.</p> <p>Vor Auftrag des Dekorputzes empfehlen wir zur besseren Verarbeitbarkeit eine Grundierung mit Haftgrund P.</p> <p>Zu verfestigende und saugende Untergründe sind mit Hydro-Tiefgrund zu grundieren. Hydro-Tiefgrund darf je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit Wasser max. 1:2 verdünnt werden.</p> |
| Anmischung | <p>Verarbeitungsfertig.</p> <p>Mit max. 2 % Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellbar.</p> |
| Verarbeitung | <p>Mit rostfreier Stahltraufel in Kornstärke aufziehen und nach kurzer Standzeit mit Kunststofftraufel rund verreiben.</p> <p>Zusammenhängende Flächen ohne Unterbrechung fertigstellen.</p> |

| | |
|--------------------------|---|
| Verbrauch | Korngröße 1,5 mm ca. 2,5 kg/m ² Korngröße 2,0 mm ca. 3,2 kg/m ² Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln. |
| Witterungshinweise | Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von +5 °C nicht unterschritten werden. |
| Trocknungszeit | ca. 4 - 48 Stunden Abhängig von Temperatur, Schichtdicke und relativer Luftfeuchtigkeit |
| Reinigung der Werkzeuge | In frischem Zustand mit Wasser. |
| Maschinelle Verarbeitung | Bitte Sonderinformationen zur maschinellen Verarbeitung anfordern. |

LAGERUNG

Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr.

LIEFERFORM

| | |
|--------------------|--|
| Farbe | Weiß und eingefärbt. Bei eingefärbten Materialien oder zusammenhängenden Flächen Material von einer Chargen-Nummer verwenden. |
| Verpackungseinheit | PP-Eimer ca. 25 kg netto |

SONSTIGE HINWEISE

| | |
|---------------------|---|
| Sicherheitshinweise | Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. |
| Transport | Kein Gefahrgut |
| Giscode | M-DF01 Dispersionsfarben, lösemittelfrei |